



Karton-Stapelscheiben mit Haftschaum, selbsthaftend, mit Abdeckfolie. Für die Lagerung und den Transport von Glas und schutzbedürftigen Oberflächen wie Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen. Speziell geeignet zum Halten grösserer Abstände, z.B. zum Stapeln von Gläsern mit Rahmen (anstelle von Kunststoff-Pads aus EPS, PE-Schaum)

- Leicht-Stapelscheiben für die Glas- und Fensterbauindustrie
- Geeignet für Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen (Vorversuche empfohlen)
- Steif, aber limitierte, maximale Druckfestigkeit - bei hoher Belastung ASTORKork 15506/2 oder 15504/2 verwenden
- Ohne Klebstoff mit Haftschaum für eine rückstandsfreie Entfernung
- Geliefert in Palettenmenge als Bogen in 800 x 1000 mm
- Typische Dicken: 10 bis 45 mm (plus 2.2 mm Haftschaum)
aktuelle Standard-Dimensionen:

Dicke 10, 15, 25 mm in 50 x 50 mm
Dicke 30, 35, 45 mm in 50 x 80 mm
- verwendbar in der Industrie, aber auch in der pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie
- ISPM Nr. 15 konform: zugelassen durch die International Safe Transport Authority (ISTA), Abschnitte 1-6
- Achtung: muss flächig und statisch belastet werden, zudem feuchteempfindlich
- Indikative Lagerzeit: mind. 6 Monate bei 20°C, 50% r.F.

- **Karton** 6-eckige Wabenkonstruktion aus Kraft-Liner Board
- **Raumgewicht** 95 kg/m³ (10mm), 57 kg/m³ (30 mm), 51 kg/m³ (45 mm)
- **max. Druckfestigkeit** bei 50% rel. Feuchte max. **586 kPa** (ca. 58,6 ton/m²),
bei flächiger, statischer Belastung!

Beispiel: 10 Pads in 50 x 50 mm = 0.025 m² → können mit max. ca. 1'465 kg belastet werden

- **Beständigkeit Wasser** nimmt Wasser auf, wird weich

• Schaumstoff	gemischtzelliger PVC Schaum
• Raumgewicht	ca. 100 – 125 kg/m ³
• Zugfestigkeit DIN 53571	> 100 KPa
• Bruchdehnung DIN 53571	> 120 %
• Farbe	weiss
	bedingt beständig in Salzsäure 10%, Schwefelsäure 30%
	zerstört in Natronlauge



Tel +41 55 418 37 37
Fax +41 55 418 37 38
www.astortec.ch