



ASTORKork 15506/1

Kork Stapelscheiben mit Haftschaum, mehrreihig auf Rolle gestanzt, selbsthaftend, für die Lagerung und den Transport von Glas und schutzbedürftigen Oberflächen wie Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen.

Produkteigenschaften & Anwendungen

- Stapelscheiben für die Glasindustrie
- Geeignet für Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen (Vorversuche empfohlen)
- Stossdämpfend und rutschhemmend zur optimaler Sicherheit
- Sehr gute Stauchhärte mit hohem Druck belastbar
- Ohne Klebstoff mit Haftschaum für eine rückstandsfreie Entfernung
- Lieferbare Stärken: ab Lager 2 und 3 mm (2 oder 3 mm Kork + Haftschaum)
- Indikative Lagerzeit: mind. 6 Monate bei 20°C, 50% r.F

Technische Daten Kork

Kork	Harter Presskork
Raumgewicht	ca. 220 kg/m ³
Stauchhärte bei 10% Verformung	1.5 – 2.5 kPa
bei 24% Verformung	4.5 – 5.5 kPa
bei 50% Verformung	9.0 – 11 kPa
Zugsfestigkeit	6 – 8 kg/cm ²
Druckverformungsrest 70h, 23°C	< 10% (bei 25 % Verformung)
Wärmeleitzahl λ	0.040 W/m°C
Brandverhalten	brennbar nach DIN 4102, Klasse B3
Temperaturbeständigkeit	-40+ bis ca. 110°C

Technische Daten Haftschaum

Schaumstoff	gemischtzelliger PVC Schaum
Raumgewicht	ca. 100 – 125 kg/m ³
Zugsfestigkeit DIN 53571	> 100 KPa
Bruchsdehnung DIN 53571	> 120 %
Farbe	weiss

Allen Daten sind auf Einzelwerte basiert und sind keine Spezifikationen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.