

ASTORKork 15507

Schwachklebende Stapelscheiben



ASTORKork 15507

Kork Stapelscheiben ohne Haftschaum, einseitig schwach klebend, rückstandsfrei entfernbar, für die Lagerung und den Transport von Glas und schutzbedürftigen Oberflächen wie Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen.

Produkteigenschaften & Anwendungen

- Stapelscheiben für die Glasindustrie
- Geeignet für Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen (Vorversuche empfohlen)
- Stossdämpfend und rutschhemmend zur optimalen Sicherheit
- Sehr gute Stauchhärte mit hohem Druck belastbar
- Schwach klebend, rückstandsfrei entfernbar (Versuche empfohlen)
- In verschiedenen Dimensionen und Zuschnitte lieferbar, mit silikonisiertem Abdeckpapier
- Lieferbare Stärken: 2 bis 6 mm auf Rolle. > 8 mm als Einzelteil oder auf Bogen
- Indikative Lagerzeit: mind. 1 Jahr bei 20°C, 50% r.F

Technische Daten - Kork

Kork	Harter, brauner Presskork
Raumgewicht	ca. 200 kg/m ³
Shore Härte A	50
Stauchhärte bei 10% Verformung	1.5 – 2.5 kPa
bei 24% Verformung	4.5 – 5.5 kPa
bei 50% Verformung	9.0 – 11 kPa
Zugsfestigkeit	6 – 8 kg/cm ²
Druckverformungsrest 70h, 23°C	< 10% (bei 25 % Verformung)
Wärmeleitzahl λ	0.040 W/m°C
Brandverhalten	brennbar nach DIN 4102, Klasse B3
Temperaturbeständigkeit	- 30°C bis ca. 110°C
Chem. Beständigkeit	Quellung in chlorierten Lösungsmitteln, beständig in Salzwasser, Benzin, Heizöl, bedingt beständig in Salzsäure 10%, Schwefelsäure 30% zerstört in Natronlauge

Technische Daten - Klebstoff

Klebstoff	Acrylat-Dispersion, schwach klebend, lösemittelfrei
Zwischenträger	feinem Vlies zur Verstärkung

Allen Daten sind auf Einzelwerte basiert und sind keine Spezifikationen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.