



ASTORKork 15508

Spulen aus Kombikork (Kork mit Haftschaum) für die Verwendung in Lenhardt Applikatoren. Wird für selbsthaftende Stapelscheiben verwendet, d.h. für die Lagerung und den Transport von Glas und schutzbedürftigen Oberflächen wie Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen.

Produkteigenschaften & Anwendungen

- Vorgestanzte Spulenware, mit Schutzfolie
- Stapelscheiben für die Glasindustrie
- Geeignet für Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen (Vorversuche empfohlen)
- Stossdämpfend und rutschhemmend zur optimalen Sicherheit
- Sehr gute Stauchhärte, mit hohem Druck belastbar
- Ohne Klebstoff mit Haftschaum für eine rückstandsfreie Entfernung
- Flansch – Kunststoffring mit Innendurchmesser von 73 mm
- Indikative Lagerzeit: mind. 12 Monate bei 20°C, 50% r.F

Technische Daten Kork

Kork	Harter Presskork
Dimensionen	ca. 18 mm x 17.5 mm
Standarddicke	2.8 mm
Raumgewicht	ca. 200 kg/m ³
Shore Härte A	50
Zugsfestigkeit	6 – 8 kg/cm ²
Druckverformungsrest	< 25%
Wärmeleitzahl λ	0.040 W/m°C

Technische Daten Klebstoff

Schaumstoff	gemischtzelliger PVC Schaum
Raumgewicht	ca. 100 – 125 kg/m ³
Zugsfestigkeit DIN 53571	> 100 KPa
Bruchdehnung DIN 53571	> 120 %
Farbe	weiss
Dicke	2 - 2.5 mm

Allen Daten sind auf Einzelwerte basiert und sind keine Spezifikationen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.