



ASTORKork 15509

Spulen aus Kombikork (Kork mit Haftschaum) für die Verwendung in **Lisec** und **Forel** Applikatoren.

Wird für selbsthaftende Stapelscheiben verwendet, d.h. für die Lagerung und den Transport von Glas und schutzbedürftigen Oberflächen wie Kunststoffe, Metalle und lackierte Oberflächen.

Produkteigenschaften & Anwendungen

- Kork-Kreuzspule (18 mm x 300m) für Lisec and Forel Applikatoren in der Glas-Herstellung:
 - 2 mm Kork: für Stapelung von leichtem Glas und für maximale Transportkapazität
 - **2.8 mm Kork: Standard**-Variante für die meisten Gläser
 - 4 mm Kork: für die Stapelung schwerer Gläser
- ungestanzte Spulenware mit PVC-Haftschaum, ohne Schutzfolie
- stossdämpfend und rutschhemmend für die sichere Lagerung und Transport von Glas.
- rückstandsfrei entfernbar, frei von Klebstoff.
Spuren von Weichmacher können mit Spülmittel getränktem Putztuch entfernt werden.
- Geeignet für glatte Oberflächen wie Glas und Metall. Bei Kunststoffen, lackierten Oberflächen und speziellen Coatings, bitte Verträglichkeitsversuche machen. Der Schaumstoff enthält Weichmacher.
- Flansch – Kunststoffring mit Innendurchmesser von 73 mm
- Indikative Lagerzeit: mind. 6 Monate bei 20°C, 50% rel. Feuchte

Technische Daten - Kork

Kork	Harter Presskork, mit PU Bindemittel
Standarddicke	2.8 mm (Varianten in 2 und 4 mm)
Raumgewicht	ca. 160-230 kg/m ³
Shore Härte A	50
Zugfestigkeit	6 – 8 kg/cm ²
Druckverformungsrest	< 25%
Wärmeleitzahl λ	0.040 W/m°C

Technische Daten – Haftschaum

Schaumstoff	gemischtzelliger PVC Weichschaum, leicht haftend, weichmacherhaltig
Dicke	2 - 2.5 mm
Raumgewicht	ca. 100 – 125 kg/m ³
Zugfestigkeit DIN 53571	> 100 KPa
Bruchdehnung DIN 53571	> 120 %
Farbe	weiss

Allen Daten sind auf Einzelwerte basiert und sind keine Spezifikationen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.