



ASTORMoll 14000

Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis, als vielseitiges Dichtungsmaterial einsetzbar.

Produkteigenschaften & Anwendungen

- Dichtungsmaterial und Dämmstoff für die Bautechnik
- Stark komprimierbar und sehr anschmiegsam
- Exzellenter Rückstellvermögen
- Gute Temperaturresistenz
- Lieferbar auch doppelseitig klebend oder nicht klebend, als Rollen oder Stanzteile
- Lieferbar in Anthrazit (14000-18) und Weiss (14000-03)
- Lieferbare Stärken: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 und 30 mm
- Lieferbar auch doppelseitig klebend oder nicht klebend, als Rollen oder Stanzteile
- Indikative Lagerzeit: mind. 1 Jahr bei 20°C, 50% r.F

Technische Daten Schaumstoff

Schaumstoff	offenzelliger Ester Polyurethanschaum
Raumgewicht DIN EN ISO 845	ca. 30 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +100°C
Stauchhärte ASTM D1056/85	4.5 kPa bei 40% Stauchung
Wärmeleitzahl	ca. 0.036 kcal/mh°C
Brandverhalten DIN4102	brennbar (Klasse B3)
UV-Beständigkeit	nicht beständig (vergilbt, versprödet)

Technische Daten Klebstoff

Klebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, nicht feuchtebeständig
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Abdeckung	silikonisierte LDPE Folie
Alterungsbeständigkeit	Sehr gut

Allen Daten sind auf Einzelwerte basiert und sind keine Spezifikationen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.